

TEDAŞ-MLZ/96-014

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

**ÖRGÜLÜ TAM ALÜMİNYUM İLETKENLER VE
ÇELİK ÖZLÜ ÖRGÜLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

DANIŞMAN:

**ELTEM-TEK
ELEKTRİK TESİSLERİ VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
TİCARET A.Ş.**

MART - 1996

ÖRGÜLÜ TAM ALUMİNYÜM İLETKENLER VE
ÇELİK ÖZLÜ ÖRGÜLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER
TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

1. GENEL

- 1.1. Konu ve Kapsam
- 1.2. Standartlar

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. İletken Tipleri
- 2.2. Boyutlar, Elektrik ve Mekanik Özellikler
- 2.3. Yapısal Özellikler
 - 2.3.1. İletken Yüzeyi
 - 2.3.2. Tellerin Özellikleri
 - 2.3.3. Örgü İşlemi
 - 2.3.4. Ekler
- 2.4. İşaretleme

3. DENEYLER

- 3.1. Tip Deneyleri
- 3.2. Numune Deneyleri
- 3.3. Kabul Deneyleri ve Kuralları
 - 3.3.1. Kabul Deneyleri ve Numune Alma
 - 3.3.2. Kabul Kriterleri
 - 3.3.3. Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar
 - 3.3.4. Kabul Prosedürü

4. DİĞER KOŞULLAR

- 4.1. Ambalaj
- 4.2. Teklifte Birlikte Verilecek Belgeler
- 4.3. Fiyatlar
- 4.4. Garanti

EK I : MALZEME LİSTESİ

EK II-1 : ÖRGÜLÜ TAM ALÜMİNYUM İLETKENLER İÇİN
GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

EK II-2 : ÇELİK ÖZLÜ ÖRGÜLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER İÇİN
GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

EK III : İLETKEN BOYUTLARI VE ÖZELLİKLERİ

EK-IV : TİP DENEY RAPORLARININ GEÇERLİ OLDUĞU ARALIKLARIN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KRİTERLER

ÖRGÜLÜ TAM ALÜMİNYUM İLETKENLER VE
ÇELİK ÖZLÜ ÖRGÜLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu Şartname, orta gerilim dağıtım şebekelerinde kullanılacak örgülü tam alüminyum iletken ve çelik özlü örgülü alüminyum iletkenlerin teknik özelliklerini kapsar.

Satın alınacak iletkenlerin tipleri ve teknik özellikleri Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde belirtilmiştir.

1.2. Standartlar

Bu Şartname kapsamındaki iletkenler ile bunların yapımında kullanılan alüminyum ve galvanizli çelik teller aşağıda belirtilen standartların yürürlükteki en son baskısına göre imal edilecek ve deneyden geçirilecektir.

TS730/IEC 888 Çinko kaplanmış çelik teller-Çelik özlü alüminyum iletkenlerde kullanılan
TS 6467/IEC 889 Sert çekilmiş alüminyum tel-Hava hattı iletkenleri için
TS-IEC 1089 Elektrik hava hatları için yuvarlak telli konsantrik sarımlı örgülü iletkenler

Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar kullanılmışsa bunların Türkçe ya da İngilizce kopyaları teklifle birlikte verilecektir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. İletken Tipleri

Bu Şartname kapsamındaki örgülü tam alüminyum iletkenler ve çelik özlü örgülü alüminyum iletkenlerin tipleri EK-III' te belirtilmiştir.

2.2. Boyutlar, Elektrik ve Mekanik Özellikler

İletkenlerin boyutları, elektrik ve mekanik özellikleri EK-III' de belirtilmiştir.

2.3. Yapısal Özellikler

2.3.1. İletken Yüzeyi

İletkenlerin yüzeyinde keskin köşeler ve aşınmalar olmayacaktır. İletkenlerde fazla miktarda kalıp yağı ve metal parçacıkları bulunmayacaktır.

2.3.2. Teller

Alüminyum teller TS 6467/IEC 889 standardına, galvanizli çelik teller TS 730/IEC 888 standardına uygun olacaktır.

2.3.3. Örgü İşlemi

İletkenin bütün telleri eş merkezli olacak şekilde ve bitişik tel tabakaları birbirine ters yönde örülecektir. Her tabakadaki teller, alt tabakadaki tel veya tellerin etrafına düzgün olarak ve birbirine temas edecek biçimde örülecektir. Örgü adım oranları, TS-IEC 1089'a uygun olacaktır.

İletkenler kesildiğinde, örgüler çözülmeyecek ya da birbirinden ayrılmayacaktır.

Çelik özlü iletkenlerin çelik özü, ek yapmak amacıyla kesildiğinde, çelik özü oluşturan teller eski konumunda kalmalı veya elle kolaylıkla eski konumuna getirilebilmeli ve sonra kabaca bu konumda kalabilmelidir.

2.3.4. Ekler

Örme işlemi sırasında galvanizli çelik tellerde herhangi bir ekleme işlemi yapılmayacaktır.

Her bir iletken makarasında kullanılan alüminyum tellerden yalnızca bir tanesinde TS 6467/IEC 888'de belirtildiği biçimde ek bulunabilir.

Örme işlemi sırasında, alüminyum telin kusurlu olması ya da kısa olması dışında nedenlerle, kırılma dolayısıyla ek yapılabilir. Eklerin sayısı TS IEC 1089'da belirtilenleri aşmayacaktır. Bu ekler, imalatı bitmiş bir iletkenin aynı teli veya herhangi bir alüminyum teli üzerindeki eke 15 m' den daha yakın olmamalıdır.

2.4. İşaretleme

Her iletken makarası üzerine monte edilecek alüminyum bir plakaya kolayca okunabilecek ve zamanla silinmeyecek şekilde aşağıdaki bilgiler yazılacaktır:

- Standart numarası
- İmal yılı ve ayı
- İmalatçının adı ya da ticari markası
- Alıcının sipariş numarası
- Alıcının malzeme kod numarası
- İletkenin tipi
- İletkenin kesiti, mm²
- İletkenin (\pm %5 toleransla) uzunluğu, m
- Açma yönü
- Brüt ve net ağırlık, kg

Ayrıca makaranın her iki yan yüzüne silinmez bir boya ile aşağıdaki bilgiler yazılacaktır:

- İletkenin tipi

- İletkenin boyu, m
- Brüt ve net ağırlık, kg.

3. DENEYLER

Aşağıdaki tip deneyleri ve numune deneyleri TS 730/IEC 888, TS 6467/IEC 889 ve TS IEC 1089'a göre yapılacaktır.

3.1. Tip Deneyleri

İletkenler aşağıdaki tip deneylerinden geçirilecektir.

- Gerilme-Uzama Eğrileri:

Bu eğrilerle ilgili deneyler TS-IEC 1089, Ek B'ye göre yapılacaktır. Çelik özlü alüminyum iletkenlerin çelik özü için deney ayrıca tekrarlanacaktır.

- Kopma Dayanımı Deneyi:

Komple iletken TS-IEC 1089'da yer alan kopma yükü deneyinde, EK III' te belirtilen anma kopma yükünün % 95'ine dayanacak, deney sırasında iletkenin hiç bir teli kopmayacaktır.

- Alüminyum tel ekleri (kaynak) kopma dayanımının TS-IEC 1089'a uygunluğu kontrol edilecektir.

3.2. Numune Deneyleri

- i. Alüminyum ve galvanizli çelik teller üzerinde, örgüden önce, TS 6467/IEC 889'a ve TS 730/IEC 888'e göre yapılacak muayene ve deneyler;

- Alüminyum teller
 - . Tel çaplarının ölçülmesi
 - . Çekme deneyi
 - . Sarma deneyi
 - . Özdirenç deneyi
- Galvanizli çelik teller
 - . Tel çaplarının ölçülmesi
 - . % 1 uzamada gerilme deneyi
 - . Kopma dayanımı ve kopma uzaması deneyi
 - . Sarma deneyi
 - . Çinko kaplamanın yapışkanlık deneyi
 - . Çinko kaplama ağırlığını belirleme deneyi

- ii. Örgülü tam alüminyum iletken ile çelik özlü alüminyum iletkenler üzerinde IEC 1089'a göre yapılacak muayene ve deneyler;

- Gözle muayene; tel sayısı, yüzey durumu
- Toplam çapın ölçülmesi

- Kesit ölçülmesi
- Birim ağırlığın ölçülmesi
- Adım oranı deneyi, örgü yönü

3.3. Kabul Deneyleri ve Kuralları

3.3.1. Kabul Deneyleri ve Numune Alma

Sözleşme belgelerinde aksi belirtilmedikçe kabul deneyleri aşağıdakileri kapsayacaktır:

- Madde 3.1.'deki tip deneyleri

Tip deneyleri her tipteki kabule sunulan ilk partiden Alıcı temsilcisi tarafından rastgele seçilecek numuneler üzerinde uygulanacaktır. Numune uzunluğu, iletken çapının en az 400 katı kadar olacak ve 10 m'den az olmayacaktır.

- Madde 3.2.'deki numune deneyleri

Bütün numune deneyleri, her bir teslimat partisinden alınacak numuneler üzerinde yapılacaktır.

Bir defada muayene ve deneye sunulan iletkenlerden aynı tip ve kesitte olanlar bir parti sayılır.

Numune deneyleri için, partideki tel ve iletken makara sayısı % 10'u kadar makara, Alıcı temsilcileri tarafından rastgele ayrılarak her birinin dış ucundan 1.5 m uzunluğunda numune alınacaktır.

3.3.2. Kabul Kriterleri

- i) Tip deneyleri için kabul kriterleri

Bütün tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olacaktır.

Bir tip deneyinin olumsuz sonuçlanması halinde, Alıcı, siparişteki aynı tip bütün iletkenleri reddedebilecektir.

- ii. Numune deneyleri için kabul kriterleri

Numune deneylerinin herhangi birinden olumsuz sonuç alınmışsa, ilgili parti tümüyle reddedilecektir. Bu durumda, İmalatçının, yalnızca bir kereye mahsus olmak üzere, partideki bütün makaraları gözden geçirerek uygun olanları kabule sunmasına izin verilecektir.

3.3.3. Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

- i) Teklifte birlikte tip deney raporlarının verilmemesi veya verilen raporların yeterli bulunmaması halinde, Sözleşmede belirtildiği şekilde Madde 3.1.'deki tip deneylerinin tamamı veya bir kısmı giderleri Satıcıya ait olmak üzere İmalatçı tesislerinde ya da yurtdışında veya yurtdışında tarafsız bir laboratuvarında yaptırılacaktır.

Sözleşmede tip deneylerinin bazılarının yurtdışında yapılması öngörülmüşse, bunlara ilişkin başarılı deney raporları Alıcıya sunulmadan, diğer kabul deneylerine başlanmayacaktır.

Kabul deneylerinin yaptırılmasından dolayı teslimatta olabilecek gecikmeler için Satıcı süre uzatım talebinde bulunamayacaktır.

Kabul deneyleri sonuçlanıncaya kadar Satıcıya hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

- ii) Teklifte birlikte verilen tip deney raporları yeterli bulunmuş veya ilk parti teslimatın kabul deneyleri sırasında yapılan tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olsa da, Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin tümünün ya da bir bölümünün İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda ilk parti teslimatta veya sonraki teslimatlarda tekrarlanmasını isteyebilir.

Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneyleri için deneylerin/standartın gerektirdiği sayıdaki numune, Alıcı temsilcileri tarafından seçilecektir. Yurtdışında yapılacak tip deneyleri için numune(ler) mühürlenecek ve İmalatçı tarafından deneyin yapılacağı laboratuvara gönderilecektir.

Bu deneylerin, sonucu olumlu çıkması durumunda, tüm masrafları Alıcı tarafından Sözleşmede belirtilen tip deney fiyatları üzerinden TL olarak ödenir. Deney fiyatları döviz olarak verilmişse, T.C. Merkez Bankasının deneyin yapıldığı tarihteki döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilecektir.

Deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde, tüm deney masrafları Satıcı tarafından ödenecek ve siparişin geriye kalan bölümü iptal edilecektir.

3.3.4. Kabul Prosedürü

- i) Alıcı, malzemeleri imalat veya nakil sırasında, İmalatçı veya taşeronlarının tesislerinde ve/veya son teslim yerinde inceleme ve deneyden geçirebilir. Satıcı, Alıcı temsilcilerinin bu incelemeleri yapabilmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı sağlayacaktır.
- ii) Satıcı, Sözleşmenin imzalanmasından sonra Alıcıya deney programını gönderecektir. Satıcı deneylerin asıl başlama tarihini, yurtdışında yapılacak deneyler için en az 20 (yirmi) gün, yurtiçinde yapılacak deneyler için 7(yedi) gün öncesinden Alıcıya bildirecektir.
- iii) Numune deneylerinin tamamının İmalatçı tesislerinde yapılması esastır. Kabul deneyleri sırasında, Sözleşmede İmalatçı tesislerinde yapılması öngörüldüğü halde, yapılamayan deneyler varsa, bunların kabul deneylerinin başlangıç tarihini izleyen en geç 15 (on beş) gün içinde yapılması temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslim hazır olmadığı kabul edilecektir. Gecikmeli olarak yapılan deneyin tarihi -deney sonuçlarının 7(yedi) gün içinde Alıcıya iletilmesi koşuluyla- teslim tarihi olarak alınır. Ancak Alıcı, gecikme ile ilgili olarak Sözleşmenin ilgili hükümlerini uygulama hakkını saklı tutar.
- iv) Deneyler Alıcı temsilcisinin önünde yapılacaktır. Deney raporlarında, numune(ler)in seri numaraları ile ana bölümlerinin tümünün belirlenmesini sağlayacak bilgiler yer alacak ve raporlar malzemenin bu Şartname ve eklerindeki koşullara uygunluğu açıkça belirtilecek

biçimde düzenlenerek karşılıklı olarak imzalanacaktır. Deney sonucu olumlu ise, Alıcı temsilcisi ilgili malzeme partisi için Sevk Emrini yazacaktır.

Alıcı, Satıcıya zamanında haber vererek deneylerde bulunmayacağını bildirebilir. Bu durumda, Satıcı deneyleri yapacak ve sonuçlarını Alıcıya bildirecektir. Satıcı tarafından hazırlanan ve imzalanan Deney Raporları, incelenmesi ve onaylanması için 5 takım olarak Alıcıya gönderilecektir. Deney raporlarının onaylanması durumunda, Alıcı tarafından sevkiyat için Sevk Emri verilecek, onaylı 1 takım Deney Raporu Satıcıya geri gönderilecektir.

Yurtdışında yapılan deneyde Alıcı temsilcileri hazır bulunmamışsa, deneyin tamamlanmasından sonra numune, laboratuvar tarafından yeniden mühürlenerek geri gönderilecektir. Söz konusu numune, İmalatçı tesislerinde Alıcı temsilcileri tarafından incelenecektir.

- v) Malzemelerin yüklenmeden önce Alıcı ya da temsilcileri tarafından incelenmiş, deneyden geçirilmiş ve kabul edilmiş olmaları, Alıcının malzemenin son teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereğinde reddetme hakkını kısıtlamaz ya da yok etmez.
- vi) Bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi, Satıcının Sözleşme kapsamındaki garanti ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

4. DİĞER KOŞULLAR

4.1. Ambalaj

Makaralar taşıma, indirme ve bindirmeye uygun yapıda olacaktır. Bundan başka, makaralar tel çekme aygıtı ile kullanılmaya uygun olması için takviyeli olarak yapılacaktır.

Tüm makaralarda metal göbek takviyeleri bulunacaktır. Milin gireceği delik çapı 8.5 cm olacaktır.

Makaraların iletken sarılacak bölümünün çapı, en az;

- . Rose, Lily, Pansy, Poppy, Aster, Phlox, Oxlip, Swallow ve Pigeon için 500 mm
- . Partridge için 600 mm
- . Hawk için 800 mm olacaktır.

Makaralara sarılan iletkenin uzunluğu EK III' te tavsiye edilen değerlere \pm %5 toleransla uygun olacaktır. Siparişin ağırlıkça % 5'ini geçmemek kaydıyla, iletken, tavsiye edilen uzunluğun 1/3'ü kadar kısa olarak teslim edilebilir.

İletkenlerin yükleme, sevkiyat ve boşaltma sırasında korunması için makara ağaç bantlarla kaplanacak ve ağaç bantların üzerinden çelik şeritlerle sarılacaktır. Makaraların kaplama tahta kalınlığı en az, Hawk dışındaki iletkenler için 20 mm, Hawk iletken için 25 mm olacaktır. Herhangi bir anda meydana gelebilecek iletken kaymasını önlemek amacıyla iletkenlerin uçları makaraya tutturulmuş olacaktır.

Her bir makara ambalajının üzerine aşağıdaki bilgiler yazılacaktır:

- Alıcının adı
- Alıcının sipariş numarası
- Alıcının malzeme kod numarası
- İmal yılı ve ayı
- İmalatçının adı
- İletkenin tipi
- İletken kesiti, mm²
- İletkenin uzunluğu, m
- Brüt ve net ağırlık, kg

4.2. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

- Garantili Özellikler Listesi

Teklif Sahipleri ilişikte verilen Garantili Özellikler Listesini her bir pozdaki iletken için ayrı ayrı doldurarak imzalayacaklar ve birer kopyasını tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu listelerde verilen bilgiler İmalatçı için bağlayıcı olacaktır.

- Tip deney raporları veya sertifikaları, akredite edilmiş laboratuvarlardan alınmış olacaktır.

Tip deney raporları ve sertifikaların teklifte birlikte verilmesi esastır. Ancak ALICI tarafından ihale dokümanında belirtilmesi halinde, YÜKLENİCİ/ İMALATÇI teklife konu ürünlerine ilişkin tip deney raporlarında ve/veya sertifikalarında eksiklerin bulunması durumunda söz konusu eksik belgeleri ilk parti malzeme kabulü yapıncaya kadar akredite edilmiş laboratuvarlardan temin ederek ALICI'ya sunabilecektir. Eksik belgelerin ilk parti malzeme kabulü yapıncaya kadar akredite edilmiş laboratuvarlardan temin edilerek sunulmaması halinde ALICI söz konusu malzemelerin alımını iptal edecektir.

Deney raporları, deneyin yapıldığı laboratuvarın adı, deneyi yapan ve gözlemci olarak bulunan kişilerin isim, ünvan ve imzaları ile deney tarihini kapsayacaktır.

Deney raporları teklif edilen tipe¹ ait olmalıdır. Bu nedenle, Alıcı gerekirse deney raporlarının teklif edilen tipe ait olduğunun kanıtlanmasını, teklif sahibinden isteyebilir.

Bir lisans altında imalat yapılıyorsa tip deney raporu, yurtiçi imalata ait olacaktır.

- TS/ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi ve/veya Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi,
- Taşıma boyutları ve ağırlıkları; makara boyut ve ağırlıklarını gösteren resimler,

¹ Ek-4'deki Tip Deney Raporlarının Geçerli Olduğu Aralıkların Belirlenmesine İlişkin Kriterlere göre alınan tip deney raporlarının sunulması halinde, teklif edilen tipe ait tip deney raporu ayrıca sunulmayabilir.

Yukarda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması ya da herhangi bir eksik bilgi verilmesi Alıcıya teklifi reddetme hakkı verebilir.

Alıcı karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere, tip deney raporu verilmeyen ya da yetersiz bulunan malzemeler için; yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneylerinin, giderleri Satıcıya ait olmak üzere, yurtiçinde yapılabilen deneyler için ilk parti teslimattan seçilecek numune(ler) üzerinde, yurtdışında yapılabilen deneyler için ise ilk parti teslimattan önce yaptırılması kaydıyla, teklifi değerlendirmeye alabilir.

4.3. Fiyatlar

Teklif birim fiyatları;

- İletkenler
- Deneyler
- Numune deneyleri
- Ambalaj

fiyatlarını içerecektir.

Teklif Sahipleri;

- Yurtiçinde yapılan tip deneylerinin her birinin fiyatlarını,
- Yurtdışında yapılacak tip deneylerinin her birinin laboratuvar deney ücreti, taşıma, sigorta v.b. tüm giderleri içeren fiyatlarını,

ayrı olarak vereceklerdir.

4.4. Garanti

Satıcı, teslim edilen iletkenleri teslim tarihinden başlayarak 24 (yirmi dört) ay süre ile malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti edecektir.

İletkenlerin garanti süresi içinde kusurlu bulunması veya tasarım, malzeme ve imalat hataları nedeniyle hasarlanması durumunda Satıcı, kusurlu malzemeyi demontaj, nakliye, montaj vb. tüm giderler kendisine ait olmak üzere, Alıcının onaylayacağı biçimde değiştirecektir.

Bu şekilde değiştirilen malzeme de aynen yukarıdaki garanti koşullarına uyacaktır.

EK I

**ÖRGÜLÜ TAM ALÜMİNYUM İLETKENLER VE
ÇELİK ÖZLÜ ÖRGÜLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER
MALZEME LİSTESİ**

Sipariş No.:

I- Örgülü tam alüminyum iletkenler:

- Poz No	:	1	2	3	4	5	6	7
- Tipi	:	ROSE	LILY	PANSY	POPPY	ASTER	PHLOX	OXLIP
- AWG veya sirküler mil kesiti	:	4	3	1	1/0	2/0	3/0	4/0
- Kesit, mm ²	:	21,14	26,60	42,49	53,48	67,14	84,91	107,38
- Toplam uzunluk, km	:							
- Alıcının Mlz. Kod Num.	:							

II- Çelik Özlü örgülü alüminyum iletkenler:

- Poz No	:	8	9	10	11
- Tipi	:	SWALLOW	PIGEON	PARTRIDGE	HAWK
- AWG veya sirküler mil kesiti	:	3	3/0	266800	477000
- Örgüdeki tel sayısı	:	27/4	85/14	135/22	242/39
- Kesit, mm ²	:				
. Alüminyum	:	26,69	65,12	134,87	241,65
. Çelik	:	4,45	14,18	21,99	39,16
. Toplam	:	31,14	99,30	156,86	280,84
- Toplam uzunluk, km	:				
- Alıcının Mlz. Kod Num.	:				

EK II-1**ÖRGÜLÜ TAM ALÜMİNYUM İLETKENLER İÇİN
GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ**

Sipariş No.:

Poz No. :

Alıcının Mlz.Kod.No.:.....

İSTENENGARANTİ EDİLENİLETKEN:

- Büküm şekli :
- Çapı (mm) :
- Toplam kesit alanı (mm²) :
- AWG veya sirküler mil kesiti :
- Birim ağırlığı (kg/km) :
- İletken kopma dayanımı, min. (kg/mm²) :
- Başlangıç esneklik modülü (kg/mm²) :
- Son esneklik modülü (kg/mm²) :
- Doğrusal genişleme katsayısı (/°C) :
- 20 °C'ta da direnci (ohm/km) :
- Akım taşıma kapasitesi (A) :
- Makaradaki iletken uzunluğu (m) :

ALÜMİNYUM TELLER

- Nominal çap (mm) :
- Kopma dayanımı, min. (kg/mm²) :
- 20 °C'ta öz direnci, maks. (n.ohm.m) : 28,264

EK II-2**ÇELİK ÖZLÜ ÖRGÜLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER İÇİN
GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ**

Sipariş No.:

Poz No. :

Alıcının Mlz.Kod.No.:.....

İSTENEN GARANTİ EDİLEN

İLETKEN:

- Büküm şekli :
- Çapı (mm) :
- Toplam kesit alanı (mm²) :
- AWG veya sirküler mil kesiti :
- Birim ağırlığı (kg/km) :
- İletken kopma dayanımı, min. (kg/mm²) :
- Başlangıç esneklik modülü (kg/mm²) :
- Son esneklik modülü (kg/mm²) :
- Doğrusal genleşme katsayısı (/°C) :
- 20 °C'ta da direnci (ohm/km) :
- Akım taşıma kapasitesi (A) :
- Makaradaki iletken uzunluğu (m) :

ALÜMİNYUM TELLER

- Nominal çap :
- Kopma dayanımı, min. (kg/mm²) :
- 20 °C'ta öz direnci, maks. (n.ohm.m) : 28,264
- Alüminyum tel sayısı :
- Toplam alüminyum kesit alanı (mm²) :
- Alüminyum kısmın birim ağırlığı (kg/km) :
- Alüminyum kısmın doğrusal genleşme katsayısı (/°C) :

Sipariş No.:
Poz No. :
Alıcının Mlz.Kod.No.:.....

İSTENEN GARANTİ EDİLEN

ÇELİK TELLER

- Nominal çap (mm) :
- % 1 uzamada gerilme, min (kg/mm²) :
- Kopma dayanımı, min (kg/mm²) :
- Kopma uzaması, min (%) :
- Çinko kaplama ağırlığı, min (g/mm²) :
- Çelik tel sayısı :
- Çelik özün çapı (mm) :
- Çelik özün toplam kesit alanı (mm²) :
- Çelik kısmın birim ağırlığı (kg/km) :
- Çelik kısmın doğrusal genleşme katsayısı (/ °C) :

EK III

İLETKENLERİN BOYUTLARI VE ÖZELLİKLERİ

		TAM ALUMİNYUM İLETKENLER							ÇELİK ÖZLÜ ALUMİNYUM İLETKENLER			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ROSE	LILY	PANSY	POPPY	ASTER	PHLOX	OXLIP	SWALLOW	PIGEON	PARTRDGE	HAWK
AWG VEYA SİRKÜLER MİL KESİTİ		4	3	1	1/0	2/0	3/0	4/0	3	3/0	266.800	477.000
KESİT ALANI	AL. mm ²	21.14	26.60	42.49	53.48	67.14	84.91	107.38	26.69	85.12	134.87	241.65
	ST mm ²	-	-	-	-	-	-	-	4.45	14.18	21.99	39.19
	TOPLAM mm ²	21.14	26.60	42.49	53.48	67.14	84.91	107.38	31.14	99.3	156.86	280.84
TEL SAYISI VE ÇAPI	ad.	7	7	7	7	7	7	7	6	6	26	26
	AL. mm ²	1.96	2.20	2.78	3.12	3.50	3.93	4.42	2.38	4.25	2.57	3.44
ÇAP	ad.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	7
	ST mm ²	-	-	-	-	-	-	-	2.38	4.25	2.00	2.67
ÇAP	ÇELİK ÖZ mm	-	-	-	-	-	-	-	2.38	4.25	6.00	8.01
	TOPLAM mm	5.88	6.6	8.34	9.36	10.5	11.79	13.26	7.14	12.75	16.28	21.77
ANMA KOPMA YÜKÜ kg		403	495	725	888	1115	1369	1732	1038	2995	5113	8792
DA DİRENCİ, 20 °C ohm/km		1.3558	1.0766	0.6743	0.5354	0.4254	0.3372	0.2662	1.0742	0.3366	0.214	1.1194
BİRİM AĞIRLIK	AL. kg/km	57.8	72.8	116.4	146.4	184.4	232.5	294	73.2	233.5	372.2	666.8
	ST kg/km	-	-	-	-	-	-	-	34.6	110.4	171.6	306.0
	TOPLAM kg/km	57.8	72.8	116.4	146.4	184.4	232.5	294	107.8	343.9	543.8	972.8
MAKARA BAŞINA TAVSİYE EDİLEN İLETKEN BOYU m		9500	7500	4800	3800	3000	2400	1900	2x3200	1600	1600	1600

EK-IV

**TİP DENEY RAPORLARININ GEÇERLİ OLDUĞU ARALIKLARIN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KRİTERLER**

- **Tam Alüminyum İletkenler** (Rose, Lily, Pansy, Poppy, Aster, Phlox, Oxlip) için en küçük kesitteki (Rose) ve en büyük kesitteki (Oxlip) iletken için akredite edilmiş laboratuvarlardan edinilen ve olumlu sonuç alınan Tip Deneyi Raporlarının bulunması halinde söz konusu deney raporları en küçük ve en büyük kesit aralığında yer alan diğer tüm kesitler için geçerli olacaktır.
- **Çelik Özlü Alüminyum İletkenler** (Swallow, Pigeon, Partridge, Hawk) için en küçük kesitteki (Swallow) ve en büyük kesitteki (Hawk) iletken için akredite edilmiş laboratuvarlardan edinilen ve olumlu sonuç alınan Tip Deneyi Raporlarının bulunması halinde söz konusu deney raporları en küçük ve en büyük kesit aralığında yer alan diğer tüm kesitler için geçerli olacaktır.